

### 1-komponentiger PU Schaum zum Montieren, Füllen, Dichten und Dämmen.

#### Produktbeschreibung

Wolfi Montageschaum ist ein 1-komponentiger PU-Schaum zum Montieren und Kleben von Fenstern, Verfüllen von Hohlräumen zwischen Rolladenkästen und Mauerwerk. Zum Ausfüllen von Wandfugen nach der Montage von Fertigbauelementen. Verfüllen von Rohrdurchbrüchen durch Decken und Wände. Zum Dämmen und Isolieren von Leitungsführungen bei der Sanitär- und Heizungsinstallation. Zum Verkleben von XPS/EPS Platten auf Beton, Bitumenuntergründen.

#### Anwendung

**Wolfi Montageschaum** ergibt nach der Aushärtung einen halbhartem Schaum. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und zahlreichen Kunststoffen wie Styropor- oder PU-Hartschäumen, Polyester und Hart-PVC, ausgenommen z.B. PE und Silikon. Je nach Menge, Umgebungsfeuchte und Umgebungstemperatur ist der Schaum nach ca. 20 Minuten klebfrei und nach ca. 7 Stunden durchgehärtet.

#### Verarbeitung

Der Untergrund muss frei von Schmutz, losen Teilen und Trennmitteln wie Öl und dergleichen sein. Gipsbaustoffe und Gasbeton mit Primer vorbehandeln. Zur Beschleunigung des Aushärtens Haftflächen anfeuchten. Schutzbrille und Handschuhe verwenden.

Die Dose kräftig schütteln, dann die Pistole auf die Dose aufschrauben. Betätigen Sie dann den Abzug um die Pistole mit Schaum zu füllen. Den Schaumaustritt mit der Dosierschraube regeln. Hohlräume von der tiefsten Stelle her nur zur Hälfte ausschäumen, da sich das Material auf das fast zwei bis dreifache ausdehnt. Herausgeschäumtes Material erst nach Aushärtung abschneiden. Frische Verunreinigungen mit PU-Schaum-Reiniger entfernen. Pistole bei kürzeren Arbeitsunterbrechungen angekuppelt lassen, bei längeren Unterbrechungen Pistole mit PU-Schaum-Reiniger spülen.

**Wolfi Montageschaum ist ca. 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung lagerfähig. Bitte stehend, kühl, trocken und frostfrei lagern!**

#### Technische Daten:

Schaumausbeute:	bis 45 l freigeschäumt
Klebefrei:	nach 20 min
Voll belastbar:	nach 7 Stunden
Gebrauchstemperatur:	0° C bis +35° C
Dosentemperatur:	größer +5° C
Lagertemperatur:	+5° C bis +20° C
Temperaturbest. ausgehärtet:	-40° C bis +80° C



#### Lieferform:

Dose: 750 ml  
Karton: 12 Dosen

#### WOLFINGER GmbH

A-4521 Schiedlberg, Neuhofenstraße 19, (+43) 7251 / 210 38  
wolfinger.at  
wolfinger@wolfinger.at

Version: Jänner 2018