



WOLFINGER GmbH
Neuhofenstraße 19
4521 Schiedlberg

11

Wolfi Extrema Mono 200 Dual SK

EN 13859-1, EN 13859-2

Unterdeck- und Unterspannbahn

Länge (m)	50
Breite (m)	1,5
Flächengewicht (g/m²)	200
Wasserdampfdurchlässigkeit Sd Wert (m)	0,08
Brandverhalten (Klasse)	E
Widerstand g. Wasserdurchgang (Klasse)	W1
Widerstand g. Wasserdurchgang n. künstl. Alterung (Klasse)	W1
Zugfestigkeit längs / quer (N/50 mm)	360 / 280
Zugfestigkeit n. künstl. Alterung längs / quer (N/50 mm)	345 / 265
Dehnung längs / quer (%)	63 / 71
Dehnung n. künstl. Alterung längs / quer (%)	42 / 58
Widerstand g. Weiterreißen längs / quer (N)	215 / 240
Temperaturbeständigkeit	-40 °C - +80 °C
Freibewitterung (Wochen)	4