

WOLFINGER NatureFill wird aus Zeitungspapier in einem faserschonendem Recyclingvorgang rückgewonnen.

Durch die Zudosierung von natürlich vorkommenden Salzen wird **WOLFINGER NatureFill** gegen Pilzbefall und tierische Schädlinge geschützt und weist einen optimierten Brandschutz auf.

Zulassung	ETA-25/0299: 06.06.2025
Technische Eigenschaften	
Brandverhalten $\geq 40 \text{ mm } 30 \text{ kg/m}^3 - 65 \text{ kg/m}^3$ (EN 13501-1)	E
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit	Österreich: $\lambda_r = 0,039 \text{ W/mK}$ Deutschland: $\lambda_B = 0,040 \text{ W/mK}$
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{D(23/50)} = 0,038 \text{ W/mK}$
Dampfdiffusionswiderstand (EN 12086)	$\mu = 1,2$
Strömungswiderstand (EN 29053 Meth A)	$r = 6,5 \text{ kPa.s/m}^2$
Spezifische Wärmekapazität	$C = 1,9 \text{ kJ / kg}^{\circ}\text{K}$
Zusammensetzung	
Zeitungspapier (AT, IT, HU, DE, CZ)	92 %
Magnesiumsulfat (MgSO_4)	8 %
Empfohlene Einbaudichte - Anwendungsbereiche	
Deckenbereich (DAA, DI)	35 – 45 kg/m^3
Dachschräge (DAD, DZ)	45 – 55 kg/m^3
Wand (WAA, WH, WI, WTR)	55 – 65 kg/m^3
Recycling	
Wiederverwendung	Absaugen und neu einbringen
Entsorgung	
Schlüsselnummer	18718 77 g